

Définition

ARCAPREPA 721 est un produit haute performance pour la préparation de surface sans chromate avant peinture.

ARCAPREPA 721 permet d'améliorer les performances d'adhérence et de tenue à la corrosion de vos systèmes de peintures.

ARCAPREPA 721 est une solution bi-composante aqueuse facile de mise en oeuvre à faible teneur en COV.

Domaines d'application

- Préparation de surface avant peinture, collage ou toutes autres applications.
- Traitement de l'aluminium
- Peintures: base époxy, polyuréthane,...

Caractéristiques techniques

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • Présentation: | bi composant |
| • Couleur | bleu |
| • Odeur : | inodore |
| • Densité (20°C) : | 1 env. |
| • Point éclair (setaF.) : | >60°C |

Mise en oeuvre

Matériel: spatule, mélangeur, pulvérisateur, brosse.

Préparation de la solution:

-Mélanger la partie B avec la partie A.

-Agiter ensuite une minute pour homogénéiser la solution puis laisser reposer un minimum de 30 minutes. La solution est ensuite prête à être utilisée.

Préparation du support:

-Dégraisser le support. *Si nécessaire la surface sera préalablement poncée, désoxydée et rincée.*

ARCANE INDUSTRIES recommande l'utilisation d'un dégraissant validé comme l'ARCANE 220US, ARCANE 111 ou ARCAPAD 300. Le nettoyage/dégraissage de la surface peut être contrôlé facilement par le test de rupture de filet d'eau ou mesure de tension de surface.

Application:

-Le mélange **ARCAPREPA 721** est appliqué par aspersion sur la surface parfaitement dégraissée.

-Laisser sécher en évitant les zones de rétention. *Si nécessaire éliminer l'excédant avec un papier absorbant.*

Informations:

- Rendement: environ 25-30 m²/litre en fonction du support
- Pot life: 12h
- Temps de séchage recommandé avant peinture: 0.5-24 heures

Les conditions optimales d'application et de séchage (durée, température), doivent être prédéterminées pour chaque application avant l'utilisation dans des procédés de fabrication.

Pour des performances optimales, veuillez nous consulter.

Précautions d'usage

- Nous préconisons d'effectuer un essai préalable avant mise en production.
- Utiliser des gants (caoutchouc butyle).
- Se conserve 6 mois en emballage d'origine fermé.
- Après toutes utilisations, le contenant doit rester fermé à l'abri de l'air et de l'humidité.

Conditionnement

Kit: 5, 25, 50, 125 m²

Pour un autre conditionnement, nous consulter.

Autres produits

ARCANE 111 et ARCAPAD 300: *Dégraissants performants à séchage rapide.*

ARCANE 220 US: *Dégraissant performant éco-responsable et non classé dangereux.*

Pour des demandes spécifiques, veuillez nous consulter.