

ARCANE 752

Dérouillant métaux sans acide

Présentation

ARCANE 752 est un dérouillant métaux sans acide. C'est une solution aqueuse de sécurité pour le traitement de la rouille de pièces métalliques en maintenance (fer, acier, inox, cuivre, aluminium....)

Avantages:

- Action rapide et à froid : enlève la rouille des pièces métalliques sans aucune action mécanique.
- Solution à pH neutre, à efficacité égale mais n'a pas les inconvénients des acides (corrosivité, émanations acides, déchets)
- Sans acides ni composants fluorés, Non corrosif, non nocif, non agressifs sur les peintures, sans odeur, ni vapeurs.
- Produit sécuritaire, non classé dangereux, ininflammable et sans composés organiques volatiles (COV).

Domaines d'application

- Bâtiment, Mécaniques, industries ferroviaires, aéronautiques, bateaux, services de maintenance des industries et collectivités.
- Services de maintenance des industries et collectivités.

Supports: fer, acier, aluminium, chrome, cuivre, laiton.

Caractéristiques techniques

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| • Présentation: | Liquide limpide jaune |
| • Odeur: | nulle |
| • Densité (20°C) : | 1.1 |
| • Ph: | 7-8 |

Mise en oeuvre

Matériel: bain ou aspersion

Dilution: Pur, produit prêt à l'emploi.

Mise en oeuvre:

-Éliminer mécaniquement la rouille non adhérente, dégraisser et laisser sécher ou rincer.

-Immerger totalement les pièces rouillées dans un bac (en plastique ou en inox) avec l'ARCANE 752 et laissez agir.

-Temps d'action en fonction de la pièce:

Rouille superficielle 30-60 minutes.

Rouille importante: 4-12h (ne pas dépasser 24h)

-Ensuite rincer abondamment à l'eau et sécher la pièce avant de peindre.

Pour éviter une réoxydation rapide, vous pouvez tremper la pièce propre dans un nouveau bain d'ARCANE 752, sortir et laisser sécher.

Précautions d'usage

- Nous préconisons d'effectuer un essai préalable avant mise en production.
- Utiliser des gants (caoutchouc butyle).
- Se conserve 1 an en emballage d'origine.

Conditionnement

Bidons: 5 Litres, 4x5 Litres, 20 Litres.

Fût: 200 Litres, Cubitainer 1000 Litres.



Avant

Après (30 minutes de bain puis rinçage à l'eau)

V1.3 - 22/11/18

Cette notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de ce produit. Les informations qu'elle comporte sont fondées sur nos connaissances actuelles et sur nos résultats d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Nos recommandations d'emploi sont indicatives et ne peuvent pas suppléer à une préconisation spécifique, ni engager la responsabilité de la société ARCANE Industries. Il est indispensable d'effectuer des essais préliminaires pour valider l'adéquation du produit à chaque application. ARCANE INDUSTRIES se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. L'évolution de la technique étant permanente, Notre clientèle s'assurera, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente auprès de nos services.